

MEYCO[®] MS610

Συμπυκνωμένη πυριτική παιπάλη

Περιγραφή προϊόντος

Το MEYCO[®] MS610 είναι ένα πρόσθετο σκυροδέματος για τη παραγωγή σκυροδεμάτων υψηλής ποιότητας. Το MEYCO[®] MS610 αλλάζει τη δομή του πορώδους του σκυροδέματος, κάνοντάς το πιο πυκνό και ικανό να ανθίσταται σε επιθέσεις από εξωτερικούς παράγοντες. Το MEYCO[®] MS610 θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με κάποιο ρευστοποιητή ή υπερρευστοποιητή.

Πεδία εφαρμογής

Το MEYCO[®] MS610 θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη παραγωγή ανθεκτικών σκυροδεμάτων με μεγάλη διάρκεια ζωής

- Σε όλους τις εφαρμογές εκτοξευόμενου σκυροδέματος υγρής ανάμιξης
- Σε έγχυτο σκυρόδεμα
- Σε αντλούμενο σκυρόδεμα
- Σε σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
- Σε υποθαλάσσιο σκυρόδεμα
- Σε σκυρόδεμα με χαμηλή περιεκτικότητα τσιμέντου
- Σε ενεματώσεις σε σήραγγες

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

- Αυξημένες αντοχές
- Ουσιαστική αναβάθμιση της αντοχής σε χημικές και μηχανικές προσβολές
- Εμποδίζει την εξίδρωση και το διαχωρισμό του νωπού σκυροδέματος
- Μειώνει τη δόσολογία των επιταχυντών
- Επιτρέπει την διάστρωση μεγάλου πάχους εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε ένα πέρασμα

Συνδυασμένη χρήση

Σε σκυροδέματα που περιέχουν πυριτική παιπάλη, επιβάλλεται η χρήση των ρευστοποιητών - υπερρευστοποιητών των σειρών POZZOLITH[®], RHEOBUILD[®] και GLENIUM[®]. Για σκυρόδεμα ανθεκτικό στο παγετό, θα πρέπει να προστεθεί αερακτικό (Micro-Air 200 MVR). Οι συνδυασμοί με

Delvo[®] Stabilizer και επιταχυντές πήξης της σειράς MEYCO[®], είναι κατάλληλοι για όλους τύπους εκτοξευόμενου σκυροδέματος, υγρής ή ξηρής ανάμιξης.

Συσκευασία

Το MEYCO[®] MS610 διατίθεται σε σάκκους 20 Kg ή σε μεγασάκκους (big bag).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Γκρι
Πυκνότητα	0,55 – 0,7 Kg/Lt
Περιεκτικότητα χλωριόντων	< 0,1%

Διαδικασία εφαρμογής

Ανάμιξη

Το MEYCO[®] MS610 προστίθεται στο σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια της ανάμιξης. Ο ελάχιστος χρόνος ανάμιξης είναι 90 sec.

Κατανάλωση

Η δόσολογία του MEYCO[®] MS610 είναι 5 – 15% κ.β. τσιμέντου.

Αποθήκευση

Αν αποθηκευτεί στις αρχικές σφραγισμένες συσκευασίες του, σε ξηρό μέρος, το MEYCO[®] MS610 έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12 μήνες.

Μέτρα ασφαλείας

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και τη παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Αν συμβεί επαφή, πλύνετε με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο έντυπο ασφαλείας του υλικού

MEYCO[®] MS610

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τμήμα Χημικά Κατασκευών

Αθήνα: Μεσογείων 449 • 153 43 Αγία Παρασκευή

Τηλ. 210 6860100 • Fax 210 6860215

Θεσσαλονίκη: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου • 570 72 Σίνδος

Τηλ. 2310 417 101 • Fax 2310 417 115

Εργοστάσιο Θήβας: Τηλ. 22620 22471 • Fax 22620 28573

www.basf-cc.gr