

MASTERTOP[®] 1365

Έγχρωμη πολυουρεθανική βαφή δαπέδων

Περιγραφή

Το MASTERTOP[®] 1365 είναι πολυουρεθανική βαφή, δύο συστατικών, έγχρωμη, με αδρανή μετρίου μεγέθους, για αντιολισθηρή και ανθεκτική στην τριβή επικάλυψη δαπέδου. Είναι κατάλληλη για επικάλυψη δαπέδων σκυροδέματος.

Κύριες χρήσεις

Εφαρμόζεται σε δάπεδα εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή αυτοεπιπεδούμενα για την αύξηση της επιφανειακής αντοχής τους σε χάραξη. Εφαρμόζεται σε τσιμεντοειδή δάπεδα για την επίτευξη αντιολισθηρής επιφάνειας, που δεν σκονίζει.

Χρησιμοποιείται για αναπαλαιώσεις πλακών πεζοδρομίου.

Ιδιότητες

- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή
- Πολύ καλή αντίσταση σε αραιωμένα οξέα, αλκαλικά διαλύματα, ορυκτά, φυσικά λάδια και σε βενζίνες
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Εξαιρετική αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία (U.V.) και στις καιρικές συνθήκες
- Ευχάριστο αισθητικό αποτέλεσμα

Διαδικασία εφαρμογής

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και να μην έχει σκόνη και τυχόν γράσα. Αποσθρωμένα κομμάτια σκυροδέματος θα πρέπει να επισκευαστούν.

Σε περίπτωση που οι επιφάνειες είναι γυάλινες, νωπές ή όταν υποβάλλονται σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις εφαρμόστε τσιμεντούχο εποξειδικό αστάρι MASTERSEAL[®] 185.

Το MASTERTOP[®] 1365 είναι προϊόν δύο συστατικών . Αναμίξτε ξεχωριστά τα δύο συστατικά, μετά αδειάστε το σκληρυντικό στην βάση και ανακατέψτε προσεχτικά μέχρι να επιτευχθεί μίγμα με ομοιόμορφο χρώμα.

Διατίθεται σε συσκευασία των 20 Kg (A+B).

Λόγος ανάμιξης	Κατά βάρος	Κατ' όγκο
Συστατικό A	75	65
Συστατικό B	25	35

Προσοχή: σε κλειστούς χώρους εξασφαλίστε καλό εξαερισμό πριν την εφαρμογή του. Το MASTERTOP[®] 1365 μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα, ρολό και με πιστόλι ψεκασμού.

Διαλύτης καθαρισμού: με ενώσεις νίτρου

Εξοπλισμός ψεκασμού

Ψεκαστήρας αέρος	
Μέγεθος ακροφύσιου	2,3-3,0 mm
Πίεση υγρού	1.0-2.0 bar
Πίεση αέρα	3.0-4.0 bar
Διαβάθμιση αδρανούς του MASTERTOP [®] 1365	80µm

Προσοχή

Επειδή το MASTERTOP[®] 1365 είναι τραχύ υλικό, είναι απαραίτητο να φοράτε μάσκα και γάντια κατά την εφαρμογή του.

Στην περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται με το χέρι, τοποθετείστε το προϊόν στο δάπεδο με μεταλλική σπάτουλα στο μικρότερο δυνατό πάχος και μετά απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα με ρολό κοντής τρίχας.

Το MASTERTOP[®] 1365 είναι έτοιμο για χρήση. Παρόλα αυτά σε ειδικές συνθήκες εφαρμογής (υψηλές & χαμηλές θερμοκρασίες), το αραιώμα με διαλυτικό σε αναλογία 3-6 % κατά όγκο είναι απαραίτητο. Αναμίξτε μόνο τις ποσότητες του προϊόντος που είναι

MASTERTOP[®] 1365

απαραίτητες για να χρησιμοποιηθούν μέσα σε 3 ώρες (pot life). Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν το προαναφερόμενο χρόνο του αναμεμιγμένου προϊόντος .

Προσοχή: Η υγρασία του υποστρώματος όπου θα εφαρμοστεί το MASTERTOP[®] 1365, θα πρέπει να είναι < 4%.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όγκος ξηρού υπολοίπου	57 ± 2%
Ειδικό βάρος	1,45 ± 0,05kg/l
Θεωρητική καλυπτικότητα (ανά στρώση)	9.5m ² (0.105 lt /m ²)
Θεωρητική κατανάλωση (ανά στρώση)	152 g/m ²
Αριθμός στρώσεων	2
Μέγιστος χρόνος μέσα στον οποίο μπορεί να τοποθετηθεί το αναμεμιγμένο προϊόν	3 ώρες στους 20°C
Χρώμα	Γκρί & κεραμιδί (κ.π.)
Εμφάνιση	Ημι-γυαλιστερό
Σημείο ανάφλεξης	+51°C
Διάρκεια ζωής : Βάση Σκληρυντικό	18 μήνες (από 5°C έως 35°C) 12 μήνες (από 5°C έως 35°C)
Θερμοκρασία εφαρμογής	από 5°C έως 35°C
Θερμοκρασία χώρων που έχει εφαρμοστεί	-20°C έως 70°C
Χρόνος μεταξύ των δύο στρώσεων: min-max	12 ώρες@20°C - χωρίς όριο
Χρόνος που απαιτείται για να είναι στεγνό στην επαφή	1 ώρα
Ολική αγωγή	7 μέρες στους 20°C, 65%RH
Έτοιμο για ελαφριά κυκλοφορία	12 ώρες στους 20°C

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη : Σεπτέμβριος 2006

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τμήμα Χημικά Κατασκευών

Αθήνα: Μεσογείων 449 • 153 43 Αγία Παρασκευή

Τηλ. 210 6860100 • Fax 210 6860215

Θεσσαλονίκη: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου • 570 72 Σίνδος

Τηλ. 2310 417 101 • Fax 2310 417 115

Εργοστάσιο Θήβας: Τηλ. 22620 22471 • Fax 22620 28573

www.basf-cc.gr