

RHEOFINISH[®] 202

Αποκολλητικό καλουπιών σκυροδέματος με διαλύτη

Περιγραφή

Αποκολλητικό καλουπιών, κατάλληλο για όλα τα είδη τύπων, το οποίο εφαρμόζεται πριν τη σκυροδέτηση έτσι ώστε το ξεκαλούπωμα να είναι γρήγορο και οι επιφάνειες σκυροδέματος καθαρές. Μετά την απομάκρυνση των καλουπιών οι επιφάνειες του σκυροδέματος έχουν ένα λείο και ομοιόμορφο τελείωμα ενώ η εμφάνιση ανεπιθύμητων μικροσπών μειώνεται σημαντικά. Το RHEOFINISH[®] 202 μπορεί να εφαρμοστεί με ρολλό ή με ψεκασμό, σε λεπτή στρώση.

Κύριες χρήσεις

Το RHEOFINISH[®] 202 συνιστάται για εφαρμογή σε καλούπια κατασκευασμένα από κοντραπλακέ, ξύλο, μέταλλο και πλαστικό, πριν τη σκυροδέτηση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το ξεκαλούπωμα θα είναι εύκολο και οι επιφάνειες τόσο των καλουπιών όσο και του σκυροδέματος θα είναι καθαρές.

Δράση

Το RHEOFINISH[®] 202 αντιδρά χημικά με το τσιμέντο, προσδίδοντας εξαιρετικές αποκολλητικές ιδιότητες στις επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί.

Το RHEOFINISH[®] 202 δεν επηρεάζει τις ιδιότητες του σκυροδέματος ούτε τη πρόσφυση επόμενων στρώσεων πάνω στην επιφάνειά του, με τη προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί στη σωστή δόσολογία.

Συσκευασία

Το RHEOFINISH[®] 202 διατίθεται σε βαρέλια 205 και δοχεία 25 λίτρων.

Χημική σύσταση

Το RHEOFINISH[®] 202 αποτελείται από υδρογονάνθρακες χαμηλού ιξώδους, αναμεμιγμένους με έναν χημικά ενεργό παράγοντα αποκόλλησης.

Τυπικές ιδιότητες

Χρώμα	κεχριμπαρί
Ειδικό βάρος	0,85 στους 20°C
Περιεκτικότητα σε χλώριο	μηδενική
Σημείο πήξης	-10°C
Σημείο ανάφλεξης	66°C

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμόστε πριν τη πρώτη σκυροδέτηση και εφαρμόστε ξανά με την αφαίρεση των καλουπιών και το καθαρισμό τους και πριν την επαναχρησιμοποίησή τους.

Οι ψεκαστήρες που χρησιμοποιούνται στη κηπουρική, είναι ιδανικοί για την εφαρμογή του RHEOFINISH[®] 202 με ψεκασμό. Θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερκατανάλωση.

Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί με ρολλό μαλακής τρίχας, σε πολύ λεπτή στρώση, ενώ η περίσσεια υλικού θα πρέπει να αφαιρείται. Στη περίπτωση που εφαρμόζεται σε νέο ξυλότυπο, υπάρχει περίπτωση η πρώτη στρώση να απορροφηθεί πλήρως και η επιφάνεια να είναι στεγνή. Τότε θα πρέπει να εφαρμόσετε μια δεύτερη στρώση.

Καλυπτικότητα

Η καλυπτικότητα του RHEOFINISH[®] 202 είναι 30 – 70 m²/λίτρο όταν εφαρμόζεται με ψεκασμό και εξαρτάται από την απορροφητικότητα του καλουπιού που χρησιμοποιείται.

Προσοχή: Τα βέλτιστα αποτελέσματα σε ξυλότυπους, λαμβάνονται σταδιακά όσο αυτοί διαποτίζονται όλο και περισσότερο με το υλικό και το εργατικό προσωπικό εξοικιώνεται περισσότερο με τη χρήση του. Το RHEOFINISH[®] 202, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υποστρώματα όπου έχει εφαρμοστεί προηγουμένως άλλο αποκολλητικό τύπων, με τη προϋπόθεση ότι έχει αφαιρεθεί η τυχούσα περίσσεια υλικού.

RHEOFINISH® 202

Φροντίδα εξοπλισμού

Γενικά το RHEOFINISH® 202 μπορεί να παραμείνει στα πιστόλια εκτόξευσης, χωρίς αυτά να καθαριστούν μετά τη χρήση, καθώς δεν αφήνει κατάλοιπα, αλλά με

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε σε σκεπασμένο χώρο, μακριά από ηλιακή ακτινοβολία και προφυλάξτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες. Ο χρόνος ζωής του προϊόντος είναι 2 χρόνια, όταν φυλλάσσεται σε σφραγισμένες συσκευασίες και με τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενες συνθήκες αποθήκευσης, τότε μπορεί να παρουσιαστεί πρόωρη αλλοίωση είτε στο προϊόν είτε στη συσκευασία του.

Μέτρα ασφάλειας

Όπως συμβαίνει γενικά με όλα τα χημικά προϊόντα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη διάρκεια της χρήσης και της αποθήκευσης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, το στόμα, το δέρμα και τα τρόφιμα (η ίδια προσοχή θα πρέπει να δίνεται και κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής του, καθώς οι ατμοί του μπορούν να προκαλέσουν τα ίδια προβλήματα). Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, αντιμετωπίστε το γεγονός άμεσα. Αν συμβεί τυχαία κατάποση, αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και ζώα. Επανασφραγίστε τις συσκευασίες μετά την χρήση.

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη: Σεπτέμβριος 2006

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Τμήμα Χημικά Κατασκευών

Αθήνα: Μεσογείων 449 • 153 43 Αγία Παρασκευή

Τηλ. 210 6860100 • Fax 210 6860215

Θεσσαλονίκη: ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου • 570 72 Σίνδος

Τηλ. 2310 417 101 • Fax 2310 417 115

Εργοστάσιο Θήβας: Τηλ. 22620 22471 • Fax 22620 28573

www.basf-cc.gr

 **ELOT**
EN ISO 9001 και EN ISO 14001